

# HARDWAXOIL

Bevat plantaardige oliën en was van natuurlijke oorsprong

•  
Impregneert diep

•  
Stofwerend

•  
Natuurlijke afwerking

•  
Tallose decoratieve effecten



## DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON HARDWAXOIL is zowel een bescherming als een natuurlijke afwerking van het hout en bevat plantaardige oliën en natuurlijke wassen.
- HARDWAXOIL dringt diep door in massief hout (parket, plankenvloeren), fineer of kurk, voor een duurzame bescherming, en bewaart tevens het natuurlijke aspect en soepelheid van het hout. Hij wordt uitsluitend binnen gebruikt (niet geschikt voor buitengebruik).
- HARDWAXOIL is vrijwel geurloos en voldoet aan de Europese Norm EN 71.3 "Veiligheid van speelgoed".
- HARDWAXOIL is gemakkelijk aan te brengen op alle courante houtsoorten (Raadpleeg ons voor speciale of exotische houtsoorten) en eenvoudig te onderhouden met BLANCHON HARDWAXOIL VOOR ONDERHOUD.
- HARDWAXOIL is verkrijgbaar in naturel (kleurloos) en 11 tinten: heldere eik, vergulde eik, gerookte eik, kerselaar, notelaar, wit, zwart, lichtgrijs, witgrijs, Oude Franse eik, Aanzicht "onbewerkt hout". Zeer mooi aanzicht.

## VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND

- Nieuw en oud parket afschuren: het te behandelen hout "blank" schuren (korrel 24 of 36) en fijn schuren met korrel 50 of 60, afwerken met gebruikte korrel 80, 100 of 120 (zie *Bijlage\** op pag. 2 voor details over het schuren van parket). Eventuele gaten en kieren opvullen met BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT, BLANCHON HOUTPASTA of BLANCHON HOUTKIT GEURARM, in poedervorm of in tubes, vóór de laatste schuurbeurt (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).
- Vervolgens zorgvuldig stofvrij maken.
- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn; in het algemeen: vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende technische gegevens voor gebruik (gebruik geen wasmiddelen of witmakers). Vetuitslag van exotisch hout verwijderen met aceton.

## BEHANDELING TEGEN INSECTEN

- Hiervoor mogen alleen de door BLANCHON aanbevolen producten worden gebruikt (TRAITPLUS® MU).

## BEITSEN OF VEROUDERINGSEFFECT

- Afgeschuurd parket ("blankgeschuurd" hout) mag worden gebeitst met BLANCHON HOUTBEITS voor parketleggers (houttinten, kleurtinten of pastelinten) of BLANCHON POSITIEVE HOUTBEITS. In dat geval, de beits aanbrengen op het geschuurde en onstofte hout. Na volledige droging een laag BLANCHON PRIM'HUILE<sup>(1)</sup> aanbrengen. Hou er bij heldere houtsoorten rekening mee dat de kleur warmer zal worden, wat eigen is aan harsen, en beoordeel de beits in zijn geheel na het aanbrengen van de laag PRIM'HUILE (indien nodig een test uitvoeren op een discrete plaats).
- BLANCHON HOUTVEROUDERAAR: deze zorgt voor opmerkelijke effecten van "oud hout" op eik en kastanjehout. Gebruik bij voorkeur de HARDWAXOIL in de tinten oude Franse eik, wit, heldergrijs en witgrijs voor de mooiste verouderingseffecten.
- BELANGRIJK: op met HARDWAXOIL gebeitst of gekleurd hout (of op voordien gebeitst hout), zal de verkregen houttint veranderen naarmate het hout min of meer druk belopen wordt. Onderhoud het houtwerk zorgvuldig en regelmatig, voor een perfect en duurzaam decoratief en beschermend effect.

## TOEPASSING EN AANBRENGEN

- MENGEN OVERBODIG: HARDWAXOIL is klaar voor gebruik.
- De bus goed schudden voor gebruik.
- HARDWAXOIL wordt onverdund aangebracht.
- Parket niet behandelen bij temperaturen onder 12°C. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Planten en aquaria niet in contact laten komen met dampen van oplosmiddelen.
- HARDWAXOIL altijd in de richting van het hout aanbrengen, met borstel (puur zijden haren), spatel; gladde spatel (niet getand) of roller (kortharig). Zeer regelmatig tijdens het aanbrengen opvegen met een schone katoenen doek (cirkelvormige bewegingen) of een boenmachine met zachte pad (beige of wit) of een traditionele boenmachine met zachte borstels. Om het boenen te vergemakkelijken, met kleine oppervlakten werken.
- De opgebrachte laag moet zeer fijn zijn, ong. 1 liter per laag voor 20 tot 25m<sup>2</sup>.
- Door het product tijdens het opbrengen regelmatig op te boenen (katoenen doek, boenmachine) ontstaat een mooi egaal aanzicht: het hout wordt diep doordrongen, zonder dat een te dikke bovenlaag achterblijft.
- Wacht 6 tot 8 uur vooraleer de tweede laag aan te brengen, op dezelfde wijze als de eerste laag.
- Bijzondere gevallen:
  1. Op exotisch of vet hout, een laag PRIM'HUILE<sup>(1)</sup> aanbrengen om te voorkomen dat het hout, vanwege zijn natuurlijke eigenschappen, te traag droogt. Vervolgens achtereenvolgens 2 lagen aanbrengen met de verstuiver, en elke laag rechtstreeks en onmiddellijk opboenen m.b.v. een boenmachine met beige pad.
  2. Op parket met "scheepsbrug"-voegen op voorhand een laag PRIM'HUILE<sup>(1)</sup> aanbrengen om de voegen te "isoleren". Vervolgens tewerkgaan zoals hierboven.

<sup>(1)</sup>PRIM'HUILE, op basis van synthetische harsen, blokkeert de houtporiën niet, maar isoleert de vezels, zodat ze omgeven kunnen worden door de HARDWAXOIL. Raadpleeg de Technische Fiche van dit product.

## REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP

- Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met BLANCHON VERDUNNER GEURLOOS.
- Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik (risico op zelfontbranding van in olie gedrenkt materiaal). Doeken en pads kunnen ook in water worden bewaard. De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggooien zonder ze in water te hebben gespoeld.
- Restanten niet in de riolen gieten.

- Stofdroog: ongeveer 4 tot 6 uur (na het opboenen).
- Schuurbaar/herbedekbaar: na 6 tot 8 uur in normale omstandigheden.
- Volledig uitgehard: na 8 tot 10 dagen.
- Ingebruikname van de lokalen: 2 tot 4 dagen na het aanbrengen van de laatste laag.
- Tijdens de eerste dagen enkele voorzorgen nemen : niet bedekken (beschermingsdoeken), geen tapijt op het met hardwaxoil behandeld parket leggen. Ontstoffen met stofzuiger, bezem of doek (geen vochtige textieldoeken gebruiken). Geen zware meubelen verplaatsen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op het geolied parket (bloempotten goed isoleren).
- Daarna: aangepaste bescherming (vilt) aanbrengen onder tafel- en stoelpoten. Indien nodig een mat van goede kwaliteit bij de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezels tegen te houden. Uw hout heeft een gezond klimaat nodig: een omgevingstemperatuur van 19-21°C en een relatieve luchtvochtigheid van ong. 50 tot 65% zijn ideaal.

**VERBRUIK**

- EERSTE BEHANDELING: 20 tot 25 m<sup>2</sup> per liter per laag.
- ONDERHOUD: 20 tot 35 m<sup>2</sup> per liter per laag.

**BEWARING**

- Minstens 1 jaar in de gesloten originele verpakking.
- Na gebruik steeds goed sluiten.

**ONDERHOUD**

- Het met hardwaxoil behandelde oppervlak regelmatig ontstoffen (bezem of stofzuiger).
- Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met een neutraal detergent (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal).
- Belangrijk: wacht 14 dagen voor de eerste onderhoudsbeurt, zodat de HARDWAXOIL grondig kan drogen.
- EEN GOED ONDERHOUDEN MET HARDWAXOIL BEHANDELD PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

**NORMALE REINIGING**

- Vochtig bezemen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 250 ml per 10 liter water.
- Bewerk achtereenvolgende zones en spoel de dweil of het gebruikte materiaal regelmatig uit. Dit materiaal moet altijd goed uitgewrongen zijn om het parket niet overdreven te bevochtigen.
- Wekelijks in weinig betreden ruimten, tot dagelijks in druk betreden ruimten. NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, 100% natuurlijk, reinigt het met hardwaxoil behandeld parket grondig en versterkt de bescherming.

**REGELMATIG ONDERHOUD**

- Verstuif HARDWAXOIL VOOR ONDERHOUD op het ontstofte en schone parket (gebruik een manuele verstuiver) en veeg op met een schone en droge katoenen doek tot een matte glans ontstaat.
- Deze bewerking verloopt gemakkelijker en sneller met een boenmachine met beige pad (als de vloer vuil is, kunt u een rode pad gebruiken om de mechanische reiniging te versterken), of een boenmachine met 3 roterende borstels. Dit geeft een gelijkaardig effect als de spray-methode: het opglanzen gaat sneller en de mechanische reiniging wordt versterkt.
- Betreedbaar: 4 tot 8 uur na het opglanzen.
- Frequentie: zodra het met hardwaxoil behandelde parket zijn mooi aanzicht begint te verliezen, in het algemeen 1 tot 2 maal per maand.
- Als het parket zeer druk betreden wordt, kan het regelmatig onderhoud met de spray-methode worden aangevuld met een algemene laag HARDWAXOIL (gevolgd door een zorgvuldige boenbeurt met de hand of de machine).
- Hoe regelmatig er vaker u het parket onderhoudt met HARDWAXOIL VOOR ONDERHOUD, hoe gemakkelijker het wordt.

**RENOVATIE**

- PLAATSELIJK RENOVEREN: u kunt een plaatselijke renovatie uitvoeren op zwaar beschadigde plaatsen (brandvlekken van sigaretten, stoten,...): ontboenen om de schade te verwijderen, vervolgens herimpregneren. Dit is een van de grootste voordelen van een met HARDWAXOIL behandeld parket.
- GRONDIG RENOVEREN: een met HARDWAXOIL behandeld parket dat niet voldoende frequent werd behandeld volgens het gebruik ervan, kunt u een algemene schuurbeurt geven met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (bijv. korrel 120). Vervolgens een laag pure HARDWAXOIL aanbrengen (borstel, spalter, kortharige roller of spray-methode). Zorgvuldig opboenen met de hand of de machine.
- N.B.: u kunt een met HARDWAXOIL behandeld parket lakken: de HARDWAXOIL wordt volledig verwijderd door het blansschuren van het parket.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

<b>BESTEMMING</b>	IMPREGNEREN VAN PARKET EN PLANKENVLOEREN
<b>HARSTYPES</b>	Lijnzaad en natuurlijke wassoorten
<b>AFNOR CLASSIFICATIE</b>	Groep I, klasse 2b
<b>DENSITEIT</b>	0,86 (bij 20° volgens de norm NFT 30020)
<b>FLUIDITEIT</b>	35 seconden (CA 4 bij 20°C)
<b>REGLEMENTAIRE INFORMATIE</b>	Zie het betreffende document met Veiligheidsgegevens (ook beschikbaar op <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> of <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
<b>POLIJSTBAAR – BEDEKBAAR</b>	Na 6 tot 8 uur afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheidsgraad
<b>BESTENDIGHEID HUISHOUDELIJKE PRODUKTEN</b>	Plant aardige olie, aceton, alcohol 40%, water, koffie, thee, inkt: geen opmerkingen (na 20 dagen drogen, volgens de norm NFT 30053)

**\*BIJLAGE : MACHINAAL SCHUREN VAN EEN PARKET**

- Met behulp van een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de boorden en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine in de richting van het licht of, beter nog, in de richting van het hout gebruiken.
- Gelijktijdig vorderen zodat het hele oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1ste doorgang: Grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2de doorgang: Halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak gelijk te maken.
- 3de doorgang: Fijne korrel (100 of 120) om de afwerking te vervolledigen.
- De randen van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (80 of 120), vooral op parket met een afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Point de Hongrie, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen m.b.v. een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak, plus plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche verspreid door de Dienst Documentatie op 28.08.2006, goedgekeurd door de Technische Dienst op 12.12.2005 en de Commerciële Directie op 12.12.2005.

Ontworpen, uitgewerkt en gefabriceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

In geen geval houden zij een garantie onzerzijds in, of stellen zij ons verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
 au capital de 4 258 258 €  
 RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z  
 CCP 196.03 F LYON  
 E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)  
 Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)



28, rue Charles Martin - BP 105  
 69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
 Tél. 04 72 89 06 00  
 Fax 04 78 70 07 18  
 Export Direct Lines  
 Tél : (0033) 472 89 06 09  
 Fax : (0033) 472 89 06 02