

Geolied parket -  
klaar in 4 u!

KRACHTIG EN  
MILIEUVRIENDELIJK  
(raadpleeg  
de Milieufiche)

EUROPEES ECOLABEL

GEURLOOS

Benadrukt de  
natuurlijke kleur  
van alle houtsoorten

Eenvoudig onderhoud  
en restauratie

Stofwerend

Duurzame  
bescherming van  
parket, houten  
vloeren en trappen

# Parketolie Milieu

## Natuurlijk impregneren zonder boenen



### DOEL EN PRESENTATIE

- De geurloze BLANCHON PARKETOLIE MILIEU is een echte technische vernieuwing en biedt een groot gebruikscomfort aan de veeleisende gebruiker. Zijn technische prestaties en zijn formule (een zeer laag VOS-percentage<sup>(1)</sup>, in overeenstemming met de milieueisen van het Europese Ecolabel; zowel mens- als milieuvriendelijk) beantwoorden aan de strengste milieucriteria.
- De PARKETOLIE MILIEU laat zich op eenvoudige en praktische wijze rechtstreeks met de roller aanbrengen op voorbereid hout: opboenen, met de hand of de boenmachine, is niet nodig, voor een perfecte afwerking van uw parket en houten vloeren.
- De PARKETOLIE MILIEU is bijzonder onderhouds- en renovatievriendelijk (geen boenmachine nodig voor onderhoud of plaatselijke renovatie); hij is geurloos, eenvoudig aan te brengen en sneldrogend, zodat de lokalen zeer snel weer gebruiksklaar zijn.
- De PARKETOLIE MILIEU is geschikt voor elke courant gebruikte houtsoort (raadpleeg ons voor zeldzame exotische houtsoorten\*), vergeelt niet en is leverbaar in 5 matte uitvoeringen: ultramat, natuurlijk hout, ruw hout en ultranatuurlijk (om het oorspronkelijk aanzicht van helder of geschuurd hout te bewaren; niet aanbrengen op donker hout) en eik (om een "heldere eik"-uitzicht te verkrijgen).

<sup>(1)</sup>Volgens Richtlijn 2004/42/EC

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De PARKETOLIE MILIEU mag enkel worden aangebracht op vlak en blankgeschuurd hout (afbijten en ontboenen worden afgeraden; zie BIJLAGE\* op pag. 2 voor details over het afschuren van een trap of een parket), vrij van stof en sporen van detergent, vet, was, boenwas, polish of lijnzaadolie (of andere specifieke oliën). Nooit wasmiddelen, houtverlichter, bleekmiddelen of parketreinigers gebruiken.
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (voegenkit AQUA) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling. Ook de BLANCHON HOUTKITS GEURLOOS (in poedervorm of gebruiksklaar) kunnen gebruikt worden. Raadpleeg de Technische Fiches van deze producten.

### Behandeling tegen insecten

- Hiervoor mogen alleen de door BLANCHON aanbevolen producten worden gebruikt.

### Beitsen

- Geschuurd ("blankgeschuurd") parket kan worden gebeitst met BLANCHON AQUATEINTE®, dat onmiddellijk kan worden bedekt met PARKETOLIE MILIEU of een ander AQUA-product.
- Ook BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers (hout-, kleur- of pastelinten) of BLANCHON HOUT VEROUDERAAR (positieve tinten) kunnen worden gebruikt. Na droging een laag BLANCHON PRIM'HUILE® aanbrengen om de beits te "blokkeren". PRIM'HUILE® is een speciale grondlaag die geen invloed heeft op het impregneren met PARKETOLIE MILIEU.
- In ieder geval de beits niet ontkorrelen. Het is aanbevolen om het parket pas te ontkorrelen vóór het aanbrengen van de laatste laag PARKETOLIE MILIEU nadat de vorige laag volledig is gedroogd (ongeveer 60 min.). Zorgvuldig ontstoffen alvorens de afwerkingslagen PARKETOLIE MILIEU aan te brengen.
- Gebruik van lazuurverf is te vermijden.

### GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden voor gebruik.
- Perfecte hechting op blank geschuurd, schoon en droog, correct voorbereid hout (zie § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND). Zorgvuldig ontstoffen.
- Het parket niet oliën bij een temperatuur lager dan 12°C en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85% (ter naleving van de geldende technische fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Laat geen planten of aquariums in ruimten waar het product is gebruikt.
- Aanbrengen in 3 fijne lagen, met de roller (kortharig). Penseel of spalter voor de randen. De olie spreidt zichzelf onmiddellijk uit. Lang "bewerken" is onnodig. Belangrijk: de lichtjes melkachtige schijn van de PARKETOLIE MILIEU verdwijnt na enkele ogenblikken tijdens het drogen.
- Kan na ongeveer 1 uur overschilderd worden (niet langer dan 48 uur wachten tussen de lagen).
- Het oppervlak lichtjes opschuren (fijn schuurpapier) vóór het aanbrengen van de laatste laag, om kleine oneffenheden in het hout te verwijderen. Zo ontstaat een prachtig uitzicht en wordt het onderhoud vergemakkelijkt. Geen staalwol gebruiken.
- Droogt zeer snel en verspreidt geen geur, zodat de ruimten snel opnieuw in gebruik kunnen worden genomen; neem de eerste dagen enkele voorzorgen.

**Blanchon**

# Parketolie Milieu

## Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
  - Het materiaal goed uitwringen na gebruik en goed afdrogen.
  - Uitspoelen met zeer weinig water in een recipiënt; dit water laten verdampen.
  - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
  - Na gebruik de verpakking goed sluiten.
  - De lege verpakking in een afvalpark afgeven.
  - Bij de lokale overheden navraag doen naar de modaliteiten voor verwijderen en inzamelen.
  - Restanten niet in de riolering lozen.

## DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 20 minuten.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": ongeveer 1 uur in normale gebruiksomstandigheden.
- Geen 48 uur wachten tussen de lagen.
- Uitverhard: 4 tot 7 dagen.
- Voorzichtig betreedbaar: 12 uur in normale gebruiksomstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op geolied parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig houdt een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte stof en kiezel tegen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op geolied parket (de bloempotten goed isoleren).

## VERBRUIK

- 15 m<sup>2</sup> per liter per laag, ongeveer.

## BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

## ONDERHOUD EN RENOVATIE

- Normale reiniging: stofzuiger, dweilen (BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET of BLANCHON LAGOON®), goed uitgewrongen materiaal).
- Regelmatig onderhoud: met de BLANCHON ONDERHOUDSOLIE MILIEU KLEURLOOS MAT (voor het onderhoud van kleurloze ruwhouten en matte aanzichten) of ULTRAMAT (voor een ultramat en ultranatuurlijk aanzicht). Aanbrengen met een bezem met microfibrillen (eventueel een fijne en schone katoenen doek) op een schoon en droog geolied parket. Belangrijk: bijzondere waakzaamheid en regelmaat zijn van belang bij het onderhoud van gebeitst (of voordien gebeitst) hout, geïmpregneerd met PARKETOLIE MILIEU, om kleurveranderingen te voorkomen.
- Plaatselijke renovatie: beschadigde plekken krachtig afschuren (fijn schuurpapier), vervolgens plaatselijk herimpregneren (1 of 2 lagen) met ONDERHOUDSOLIE MILIEU (fijne laag aanbrengen met een fijne en schone katoenen doek). Voor een perfect uitzicht, eindigen met een Regelmatig onderhoud, op het volledige oppervlak, zoals hierboven beschreven.
- Uitgebreide renovatie: volledig oppervlak afschuren, ontstoffen, vervolgens een fijne laag natuurlijke of gekleurde PARKETOLIE MILIEU aanbrengen met de roller.

## TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	OLIE VOOR PARKET, HOUTEN VLOEREN EN HOUTWERK
HARSTYPER	Oliën in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 6a2
DICHTHEID	1,01 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	100 centipoises (BROOKFIELD-viscositeitsmeter, bij 20 °C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Lees het betreffende Document met Veiligheidsgegevens (DVG) (beschikbaar op <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> of <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	Na ongeveer 1 uur volgens temperatuur en vochtigheidsgraad
HECHTING	Uitstekend op voorbereid hout
BESTENDIGHEID TEGEN	Plantaardige olie, mosterd, ketchup, azijn, water, koffie, thee, gebruikelijke huishoudproducten, alcohol 40°, inkt,
HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN	verdund bleekwater: niets te melden (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053).

### \*BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN EEN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of nog beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijktijdig vorderen zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1° passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2° passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3° passage: fijne korrel (100 of 120) om zeker te zijn van een mooie afwerking.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (80 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Point d'Hongrie, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).



### Beter voor het milieu...

- Goede resultaten bij gebruik binnenshuis
  - Gevaarlijke stoffen beperkt.
  - Laag gehalte aan oplosmiddelen.
- ...beter voor u.

EU Ecolabel:  
FR/07/011

Indien u te weten wil komen waarom het milieulabel aan dit product werd toegekend kan u de volgende site raadplegen [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 01.07.13.  
Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.  
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzeventwede in en stellen ons niet verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.  
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.



28 rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE  
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON S.A. - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com) - [www.lqeb Blanchon.com](http://www.lqeb Blanchon.com)